



蚕宝宝® | 方大丝绸

— 纯色专家·素缎之“王” —



一、订单总览

客户信息已隐去	订单信息已隐去
---------	---------

产品1：素绉缎 30/140 样咖色 10匹 430.9米 29#浅驼色 10匹 445.7米 58#深灰色 10匹 431.8米

小计：30匹 1308.4米

总计：30 匹 1308.4米 毛重：261.0kg 净重：237kg

包装说明: 真丝面料卷在“抗皱纸管（专利号：ZL 2023 2 0979100.8）”上，每卷单独透明塑料袋包装，若干匹装入蛇皮袋打包发货

二、检验标准

按国标GB/T 15551-2016，验布机15-20米/分钟，不开背灯，优等品扣分15分以内（方大品质分85分及以上），一等品扣分16-30分（方大品质分84-70分）

三、检验明细

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
素绉缎 30m/m 140cm	**30480 1#	样咖色	44.1	虫印	1	第1米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.9分 P: *** D: 钱	优等品 扣8.1分
				N断经	1	第15米					
				M抽纱	1	第26米					
				I档子	2	第41米					
	30481 1#	样咖色	43.7	N断经	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				N断经	1	第12米					
				M抽纱	1	第24米					
				N断经	1	第30米					
				N断经	1	第37米					
	30482 1#	样咖色	43.6	E脏污	1	第1米	3级	不劈裂	4级 轻微色	90.2分 P: *	优等品 扣9.8分
				X绉印	2	第2米					

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
				N断经	1	第19米			差	D: 钱	
				N断经	1	第27米					
				N断经	1	第38米					
	30483 1#	样咖色	43.8	X绉印	1	第1米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				M抽纱	1	第18米					
				N断经	1	第29米					
				N断经	1	第34米					
				N断经	1	第40米					
	30487 1#	样咖色	43.3	M抽纱	1	第7米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				N断经	1	第13米					
				N断经	1	第25米					
				M抽纱	1	第30米					
				N断经	1	第41米					
	30486 1#	样咖色	42.2	N断经	1	第10米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.5分 P: * D: 钱	优等品 扣8.5分
				N断经	1	第18米					
				N断经	1	第26米					
				M抽纱	1	第30米					
				N断经	1	第39米					
	30485 1#	样咖色	41.7	N断经	1	第9米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.4分 P: * D: 钱	优等品 扣8.6分
				M抽纱	1	第14米					
				N断经	1	第19米					
				N断经	2	第26米					
	30489 1#	样咖色	43.3	N断经	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.1分 P: * D: 钱	优等品 扣9.9分
				E脏污	1	第14米					
				N断经	2	第18米					
				N断经	1	第29米					
				M抽纱	1	第37米					
	30488 1#	样咖色	42.7	M抽纱	3	第4米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.6分 P: * D: 钱	优等品 扣8.4分
				N断经	1	第16米					

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
				M抽纱	1	第27米					
	30484 1#	样咖色	42.5	N断经	1	第9米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.6分 P: * D: 钱	优等品 扣8.4分
				M抽纱	1	第14米					
				I档子	2	第21米					
				M抽纱	1	第35米					
	30398 1#	29# 浅驼色	44.4	I档子	2	第16米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	92.0分 P: * D: 钱	优等品 扣8.0分
				N断经	1	第21米					
				N断经	1	第29米					
				M抽纱	1	第37米					
	30391 1#	29# 浅驼色	44.4	I档子	2	第10米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	88.7分 P: * D: 钱	优等品 扣11.3分
				N断经	1	第17米					
				I档子	2	第22米					
				M抽纱	1	第26米					
				E脏污	1	第40米					
	30399 1#	29# 浅驼色	43.7	N断经	1	第11米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				E脏污	1	第18米					
				I档子	2	第30米					
				N断经	1	第38米					
	30397 1#	29# 浅驼色	44.2	N断经	1	第4米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.3分 P: * D: 钱	优等品 扣9.7分
				E脏污	1	第12米					
				I档子	2	第17米					
				E脏污	1	第23米					
				M抽纱	1	第34米					
	30390 1#	29# 浅驼色	44	N断经	1	第8米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.3分 P: * D: 钱	优等品 扣9.7分
				N断经	1	第15米					
				E脏污	1	第26米					
				I档子	2	第29米					
				N断经	1	第41米					
	**30396	29#	43.8	N断经	1	第1米	3级	不劈裂	4级	90.2分	优等品

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
	1#	浅驼色		N断经	1	第14米			轻微色 差	P: *** D: 钱	扣9.8分
				M抽纱	1	第28米					
				I档子	2	第36米					
				N断经	1	第41米					
	30395 1#	29# 浅驼色	47.3	I档子	2	第11米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.9分 P: * D: 钱	优等品 扣9.1分
				I档子	2	第20米					
				I档子	2	第27米					
	30394 1#	29# 浅驼色	44.2	I档子	2	第12米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.3分 P: * D: 钱	优等品 扣9.7分
				E脏污	1	第22米					
				M抽纱	1	第29米					
				N断经	1	第35米					
				N断经	1	第40米					
	30393 1#	29# 浅驼色	43.7	N断经	2	第1米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.2分 P: * D: 钱	优等品 扣9.8分
				N断经	1	第16米					
				M抽纱	1	第21米					
				N断经	1	第38米					
				N断经	1	第41米					
	30392 1#	29# 浅驼色	46	N断经	1	第7米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	92.2分 P: * D: 钱	优等品 扣7.8分
				N断经	1	第16米					
				M抽纱	1	第23米					
				N断经	1	第30米					
				N断经	1	第42米					
	30328 1#	58# 深灰色	43.8	M抽纱	1	第8米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				N断经	1	第13米					
				N断经	1	第24米					
				N断经	1	第30米					
				N断经	1	第38米					
	30330 1#	58# 深灰色	43.3	N断经	1	第7米	3级	不劈裂	4级 轻微色	91.8分 P: *	优等品 扣8.2分
				N断经	1	第15米					

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
				N断经	1	第23米			差	D: 钱	
				N断经	1	第31米					
				N断经	1	第38米					
	30335 1#	58# 深灰色	42.8	N断经	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.7分 P: * D: 钱	优等品 扣8.3分
				N断经	1	第12米					
				N断经	1	第27米					
				M抽纱	1	第32米					
				N断经	1	第37米					
	30334 1#	58# 深灰色	43.1	N断经	1	第8米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.7分 P: * D: 钱	优等品 扣8.3分
				M抽纱	1	第14米					
				N断经	1	第25米					
				N断经	1	第33米					
				N断经	1	第38米					
	30331 1#	58# 深灰色	43.7	E脏污	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	86.9分 P: * D: 钱	优等品 扣13.1分
				P水渍斑	3	第8米					
				E脏污	1	第10米					
				P水渍斑	2	第12米					
				E脏污	1	第17米					
	30333 1#	58# 深灰色	42.7	I档子	2	第14米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	90.0分 P: * D: 钱	优等品 扣10.0分
				N断经	1	第20米					
				N断经	1	第28米					
				M抽纱	1	第35米					
				N断经	1	第40米					
	30332 1#	58# 深灰色	43.7	N断经	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.8分 P: * D: 钱	优等品 扣8.2分
				M抽纱	1	第17米					
				N断经	2	第30米					
				N断经	1	第43米					
	30326 1#	58# 深灰色	43.2	N断经	1	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色	91.7分 P: *	优等品 扣8.3分
				M抽纱	1	第15米					

品名	卷号 缸号	颜色	米数	瑕疵	扣分	位置	耐水 色牢度	劈裂	色差 级别	品质分 检验员	国标等级
				N断经	1	第23米			差	D: 钱	
				N断经	1	第36米					
				N断经	1	第40米					
	30327 1#	58# 深灰色	43.1	N断经	1	第9米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	91.7分 P: * D: 钱	优等品 扣8.3分
				M抽纱	1	第17米					
				I档子	2	第29米					
				N断经	1	第38米					
	30329 1#	58# 深灰色	42.4	I档子	2	第6米	3级	不劈裂	4级 轻微色 差	89.9分 P: * D: 钱	优等品 扣10.1分
				N断经	1	第17米					
				N断经	1	第31米					
				N断经	1	第37米					
				E脏污	1	第41米					

- 注：
- 1. 卷号共9位，本报告展示后5位；
 - 2. 检验员 “P” 代表半漂胚布检验，“D” 代表染色成品检验；
 - 3. 所有瑕疵扣分点均已穿线；
 - 4. “方大品质分” 满分为100分，打分标准按国标。
 - 5. 所有出货面料长度为验布机码表长度，非裁床平铺长度。