



蚕宝宝® | 方大丝绸

— 纯色专家·素缎之“王” —



方大丝绸白胚质检报告

报告编号: FDSC-260905-003

一、批次总览

面料名称: 140/素绉缎19

送货日期: 2026-08-31

送货数量: 21 匹 / 955 米

整批实得分: 90.3 分

挑胚率 / 一档率: 95.2% / 71.4%

供应商信息已隐去

入库数据: 20 匹 / 909.* 米

合格平均分: 91 分

织厂平均扣分: 5.86 分

批次: 1479

质检类型: 方大质检

退货数量: 1 匹

检验员: 李**

炼厂平均扣分: 0.29 分

二、简要描述

本批挑胚率95.2%; 实测平均18.42姆米, 较标称低0.58姆米, 超出允许下偏差; 与同行相比接近; 与贵司历史相比接近。

三、综合评价

品质结论: 本批次品质140/素绉缎19品质优异, 整批实得分90.3, 远超同业77.34及自身历史83.63, 一档率71.4%与挑胚率95.2%均显著高于基准, 且无等外品, 批次稳定性好。但存在1匹退货, 疵点以粗纱、档子、断经为主, 需加强织造控制。

本批共21匹, 20匹合格, 一档率71.4%, 1匹退货。

和其他供应商比: 更好。

本批整批实得90.3分, 其他供应商同规格整批实得77.34分, 高12.96分。

挑胚率95.2%, 其他供应商74.2%, 高21个百分点; 实测平均18.42姆米, 其他供应商平均18.99姆米, 低0.57姆米。

和自己过去比: 有提升。

贵司历史整批实得83.63分, 本批高6.67分, 而且各匹质量比较一致, 没有明显忽高忽低。

挑胚率95.2%, 贵司过去88.7%, 高6.5个百分点; 实测平均18.42姆米, 贵司过去平均18.59姆米, 低0.17姆米。

主要问题: 粗纱、档子较多, 平均每匹扣6.1分; 经向缩水6%, 比同行平均5.16%高16.3%; 纬向缩水3.8%, 比同行平均2.36%高61%, 需要重点关注。

等外品情况: 本批等外品匹数0, 等外品率0%, 远低于同业基准11.1%和自身历史6.6%。无等外品表明无严重疵点影响正常使用, 品质较高。但需警惕粗纱、档子等常见疵点积累导致等外风险。

建议: 本批按质检结果使用。下批重点要求供应商减少粗纱、档子, 并继续控制缩水。

四、质检参数

缩水率: 经向缩水 6%, 纬向缩水 3.8% 实际门幅: 140 实测姆米: 平均 18.4 姆米 纬密: 49

五、每匹(卷)质检明细

编号	门幅	姆米重量	补米数	米数	瑕疵	扣分	分数	织厂扣分	炼厂扣分	是否合格	检验员
700022177	140.6	18.4 5003g	0.2	45	档子 粗纱×2 断经	4 2 1	88.9	7	0	合格	李**
700022179	140.6	18.5 5103.5g	0	45.8	碎糙 档子 粗纱	1 4 1	90.6	6	0	合格	李**
700022181	140.6	18.6 5057.5g	0	45.2	通交档 粗纱×2 断经	2 2 2	90.5	6	0	合格	李**
700022183	140.6	18.5 5116g	0	46	碎糙 粗纱×2 肥细柳	1 2 0	95.3	3	0	合格	李**
700022185	140.6	18.4 4988g	0.2	45	断纬 粗纱×2 断经	4 2 2	87.3	8	0	合格	李**
700022188	140.6	18.4 5058g	0.2	45.5	断经×2 粗纱×2 多少纬 拔出	2 2 1 1	90.6	6	0	合格	李**
700022189	140.6	18.3 4889.5g	0.5	44.3	粗纱×3 断经	3 2	91.9	5	0	合格	李**
700022191	140.6	18.4 5070.5g	0.2	45.6	粗纱×3 断经	3 2	92.2	5	0	合格	李**
700022194	140.6	18.5 5023g	0	45	断经×2 粗纱×3	2 3	92.1	5	0	合格	李**
700022196	140.6	18.5 5048.5g	0	45.2	绉印 档子 粗纱	2 4 1	88.9	5	2	合格	李**
700022198	140.6	18.3 4802g	0.5	43.5	档子 断经×2 粗纱 肥细柳	4 3 1 0	86.9	8	0	合格	李**
700022200	140.6	18.1 4932g	1	45.2	粗纱×2 绉印 断经×2	2 2 2	90.5	4	2	合格	李**
700022202	140.6	18.4 5204.5g	0.3	47	粗纱×2 肥细柳 断经×2	2 0 2	93.9	4	0	合格	李**

编号	门幅	姆米重量	补米数	米数	瑕疵	扣分	分数	织厂扣分	炼厂扣分	是否合格	检验员
700022204	140.6	18.2 4951g	0.7	45.1	断经 经向差 粗纱×2 拔出	1 0 2 1	93.7	4	0	合格	李**
700022206	140.6	18.4 5052.5g	0.2	45.5	拔出 粗纱×2 断经 多少纬 经向差	2 2 1 1 0	90.6	6	0	合格	李**
700022207	140.6	18.5 5081g	0	45.6	粗纱×2 多少纬 断经 肥细柳	2 1 2 0	92.2	5	0	合格	李**
700022208	140.6	18.3 5305.5g	0.5	48.1	碎糙 断经 粗纱×3 肥细柳 拔出	1 1 3 0 1	91.1	6	0	合格	李**
700022209	140.6	18.7 5075.5g	0	45.1	粗纱×2 断经 肥细柳 碎糙	2 1 0 1	93.7	4	0	合格	李**
退货	140.6	/	/	45.2	档子×3 粗纱×2	12 2	77.9	14	0	不合格	李**
700022210	140.6	18.5 5251g	0	47.1	粗纱×2 档子 经向差 绉印	2 4 0 2	87.9	6	2	合格	李**
700022211	140.6	18.5 5008.5g	0	45.*	粗纱×3 断经 多少纬 碎糙 肥细柳	3 1 1 1 0	90.5	6	0	合格	李**